

長度變化率	-10% ~ 10%	ASTM D2671	通過
抗張強度	≥ 10.3MPa	ASTM D2671	≥ 11.3MPa
斷裂伸長率	≥ 200%	ASTM D2671	≥ 400%
老化後抗張強度	初始值的70%	ASTM D2671 (158°C/168小時)	≥ 80%
老化後斷裂伸長率	≥ 100%	ASTM D2671 (158°C/168小時)	≥ 200%
熱衝擊	無裂紋	ASTM D2671 (200°C/4小時)	無裂紋
低溫柔軟性	無裂紋	ASTM D2671 (-30°C/1小時)	無裂紋
絕緣耐壓	AC2500V/60S 無擊穿	ASTM D2671	無擊穿
體積電阻率	≥ 10 <sup>14</sup> Ω·cm	ASTM D2671	≥ 10 <sup>14</sup> Ω·cm
介電強度	≥ 19.7kV/mm	ASTM D2671	22 kV/mm
阻燃性能	VW-1	UL224	通過